

Certificat batterie

Date du diagnostic : 20/02/2025 à 10:44 Europe/Paris

Réalisé par BPM Groupe

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cf062f5d21a.pdf>




Fiat 500e 23.8 kWh

VIN : ZFAEF21NX082028

Date de mise en circulation : 30/05/2022

Kilométrage : 16 883 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Comparaison du SOH avec des véhicules similaires en âge et kilométrage



93% des véhicules similaires ont un SOH plus élevé que ce véhicule

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

20,05 kWh / 21,3 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

	☀ Été (25°C)	☁ Hiver (0°C)
📍 Usage urbain	200 - 221 km	143 - 159 km
📍 Usage autoroute	128 - 142 km	111 - 123 km
📍 Usage mixte	169 - 187 km	132 - 146 km

⁽³⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.



Batterie haute tension

Tension du pack	438,3 V
Écart maximum de tension des cellules	31 mV
Cellule avec la tension la plus élevée - tension	Cellule n°79 - 4,065 V
Cellule avec la tension la moins élevée - tension	Cellule n°14 - 4,034 V
Pic de courant mesuré lors du diagnostic	-1,68 A

Autonomies

WLTP neuf en cycle mixte	190 km
WLTP d'occasion en cycle mixte	169 - 187 km

Conditions du diagnostic

Lieu du diagnostic	Laval, France
Température extérieure <i>(la température extérieure peut différer de la température environnante du véhicule lors du diagnostic)</i>	12°C
Temps de diagnostic	00:00:39
State of Charge (SOC) mesuré lors du diagnostic	88%